



Mapeflex MS 45



Sigillante e adesivo elastico ibrido, monocomponente, a base di polimeri sililati, tissotropico, ad alto modulo elastico e a rapido indurimento. Anche per fondi umidi



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapeflex MS 45 è specificatamente formulato per sigillare giunti di dilatazione, raccordo e frazionamento, sia su superfici orizzontali che verticali. È inoltre consigliato per incollare elasticamente tutti i più comuni materiali edili di uguale o differente natura, in interno ed esterno, in sostituzione o integrazione di fissaggi meccanici.

Alcuni esempi di applicazione

Utilizzato come sigillante:

- Sigillatura di giunti di dilatazione, raccordo o frazionamento soggetti a movimenti fino al 20% della larghezza media del giunto.

Le applicazioni più frequenti possono essere in:

- facciate tradizionali;
- facciate ventilate;
- pavimentazioni civili ed industriali, anche soggette a traffico veicolare pesante;
- serramenti;
- crepe e fessure;
- giunti verniciabili;
- coperture metalliche e opere di lattoneria.

Utilizzato come adesivo elastico:

Applicato in spessore fino a 3 mm incolla elasticamente tutti i materiali edili, incluse molte materie plastiche. L'elevata adesione senza *primer* e la rapida polimerizzazione consentono di impiegare con facilità e praticità **Mapeflex MS 45** nel montaggio di componenti edili e nell'incollaggio di finiture e dettagli costruttivi, sia in interno che in esterno.

Aderisce su:

- cemento e derivati;
- laterizi;
- acciaio;
- rame;
- alluminio;
- superfici pre-verniciate in genere;
- vetro e specchio;
- gesso;
- legno e derivati;
- ceramica e *klinker*;
- materiali isolanti in genere;
- molte materie plastiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapeflex MS 45 è un adesivo e sigillante tissotropico realizzato con polimeri sililati e pertanto esente da silicone e isocianati.

Mapeflex MS 45 garantisce facile estrusione e lisciatura superficiale (anche in presenza di basse temperature ambientali), ampio intervallo di temperature d'utilizzo, nessuna formazione di bolle anche in presenza di elevata umidità, compatibilità con supporti umidi in fase di posa, resistenza ai raggi UV, rapido indurimento superficiale, elevata durata di conservazione.

Inoltre **Mapeflex MS 45** offre adesione ai supporti edili compatti o assorbenti, elevata riduzione della presa di sporco superficiale, resistenza meccanica a trazione e taglio.

In caso di sovraverniciatura di **Mapeflex MS 45**, il sigillante deve presentarsi completamente polimerizzato e la pittura deve essere deformabile, tipo **Elastocolor Pittura**, pittura elastomerica protettiva

Mapeflex-MS 45



Incollaggio di profili in plastica in esterno

antifessurazione, per esterni ed interni, ad elasticità permanente e elevata resistenza chimica.

Consigliamo comunque di effettuare sempre delle prove preliminari di compatibilità tra sigillante e pittura.

Mapeflex MS 45 risponde alla norma EN 15651-1 ("Sigillanti per elementi di facciate") con prestazioni F-EXT-INT-CC e alla norma EN 15651-4 ("Sigillanti per camminamenti pedonali") con prestazioni PW-EXT-INT-CC.

Mapeflex MS 45 è esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EC1 Plus) e caratterizzato da elevate resistenze meccaniche secondo ISO 11600 (classe F20 HM).

Inoltre **Mapeflex MS 45** è certificato da PZH (Istituto Polacco di Salute Pubblica) per contatto con acqua potabile.

Mapeflex MS 45 può essere applicato anche su supporti temporaneamente umidi a causa di non ideali condizioni di esposizione (piogge recenti, contatto con acqua, umidità atmosferica, ecc.); in caso di umidità continua per risalita capillare, utilizzare preventivamente **Primer FD**. In caso di applicazione su fondi umidi o di esercizio continuo in immersione, le prestazioni meccaniche e l'adesione del prodotto potrebbero essere significativamente inferiori rispetto ad un esercizio a secco.

Mapeflex MS 45 indurisce grazie alla reazione con l'umidità dell'aria senza alcuna significativa emissione di sostanza liquida o gassosa pericolosa per l'applicatore o l'ambiente: per questa ragione non richiede etichettatura di sicurezza sull'imballo. Il prodotto è pronto all'uso ed è disponibile in cartucce in plastica per applicazione mediante le tradizionali pistole d'estrusione.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare su superfici polverose e friabili.
- Non utilizzare su superfici sporche di oli, grassi e disarmanti che potrebbero impedire l'adesione.
- Non utilizzare su superfici bituminose in cui ci sia la possibilità di essudazione di oli.
- Non applicare **Mapeflex MS 45** con temperature inferiori a +5°C.
- In caso di sovraverniciatura, verificare preventivamente la compatibilità della pittura con il sigillante.
- In caso di sigillature trasparenti utilizzare **Mapeflex MS Crystal**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE Preparazione della superficie da sigillare o incollare

Tutte le superfici da sigillare o incollare devono essere asciutte, solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere e vecchie pitture. Usato come sigillante è necessario che **Mapeflex MS 45** aderisca perfettamente solo alle pareti e non al fondo. Perciò, in caso di giunti soggetti

a movimenti, inserire nel fondo del giunto **Mapefoam**, cordoncino comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse, di diametro appropriato, anche al fine di dimensionare la profondità del sigillante come da tabella sotto riportata:

LARGHEZZA DEL GIUNTO	PROFONDITÀ DEL SIGILLANTE
Fino a 10 mm	Pari alla larghezza
Da 11 a 20 mm	Sempre 10 mm
Oltre 20 mm	Pari alla metà della larghezza

Mapeflex MS 45 sopporta movimenti di lavoro fino al 20% della larghezza media del giunto sigillato. Per movimenti di lavoro superiori utilizzare **Mapeflex PU40**, sigillante poliuretano a basso modulo elastico o **Mapesil LM**, sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico.

Per evitare bordature e per ottenere un pregevole aspetto estetico, è consigliabile effettuare la mascheratura dei giunti mediante carta adesiva, da rimuovere immediatamente dopo la lisciatura del sigillante.

Mapeflex MS 45 ha una buona aderenza sulla maggior parte dei supporti edili assorbenti o compatti, purchè solidi, esenti da polvere, parti friabili e sostanze disarmanti. Si raccomanda l'impiego di **Primer FD** quando le superfici sono incoerenti, quando i giunti sono sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche o a frequenti e prolungate immersione in acqua.

Per applicazione su materiali plastici si suggerisce l'impiego di **Primer P** in abbinamento ad un irruvidimento superficiale. Data la varietà e vastità dei materiali plastici, consigliamo comunque di effettuare una prova preliminare o di contattare preventivamente il Servizio di Assistenza Tecnica MAPEI.

Applicazione di Primer FD o Primer P
Applicare a pennello sui bordi del giunto il primer idoneo in base al tipo di supporto, lasciandolo asciugare completamente prima di estrarre **Mapeflex MS 45**.

Preparazione ed applicazione di Mapeflex MS 45 impiegato come sigillante

Inserire la cartuccia nella relativa pistola di estrusione, tagliare la testa della cartuccia, avvitare il beccuccio di estrusione, tagliarlo a 45° a seconda della sezione di estrusione desiderata ed estrarre con continuità il prodotto evitando di inglobare aria.

Subito dopo l'estrusione, lisciare la superficie del prodotto, utilizzando un utensile di adeguata sagoma e dimensione, mantenuto costantemente bagnato con acqua e sapone.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Classificazione secondo EN 15651-1:	F-EXT-INT-CC, classe 20 HM
Classificazione secondo EN 15651-4:	PW-EXT-INT-CC, classe 20 HM
Aspetto:	pasta tissotropica
Colore:	bianco, grigio 113, marrone e nero
Massa volumica (g/cm ³):	1,50
Tenore di sostanza secca (%):	100
Viscosità Brookfield a +23°C (mPa·s):	1.900.000 ± 200.000 (albero F - giri 5)
EMICODE:	EC1 Plus - a bassissima emissione

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +35°C
Fuori polvere:	35 min.
Indurimento finale:	3,5 mm/24 h - 4,5 mm/48 h - 8,5 mm/7 giorni
Transitabilità:	in funzione della profondità del giunto

PRESTAZIONI FINALI

Durezza Shore A (DIN 53505):	43
Resistenza a trazione (ISO 37 type 3) (N/mm ²): - dopo 28 gg a +23°C:	1,85
Allungamento a rottura (ISO 37 type 3) (%): - dopo 28 gg. a +23°C:	500
Resistenza agli UV (ASTM C793):	ottima
Temperatura d'esercizio:	da -40°C a +90°C
Allungamento di esercizio (servizio continuo) (%):	20
Modulo elastico dopo 28 gg a +23°C (ISO 8339) (N/mm ²):	0,85
Ritorno elastico (%):	90

Mapeflex MS 45



Preparazione ed applicazione di Mapeflex MS 45 impiegato come adesivo elastico

Per elementi da incollare di limitata superficie, estrarre singoli punti di prodotto sul retro dello stesso, comprimendolo adeguatamente al supporto per distribuire uniformemente lo strato di adesivo retrostante. Per elementi di grande superficie, estrarre cordoli tra loro verticali e paralleli distanti circa 10-15 cm l'uno dall'altro e comprimere per distribuire uniformemente lo strato di adesivo. L'elemento incollato può essere riposizionato entro 20 minuti dalla posa a +23°C. Per carichi elevati o condizioni di posa critiche, può essere necessario utilizzare strumenti di sostegno provvisori (morsetti, puntelli, ecc.) per 24 ore a +23°C. Evitare di realizzare incollaggi con spessore superiore a 3 mm.

CONSUMO

Impiegato come sigillante:

In base alle dimensioni del giunto. Vedi tabella dei consumi sotto riportata:

TABELLA DEI CONSUMI	
Dimensioni del giunto in mm	Metri lineari cart. 300 ml
5 x 5	12
10 x 10	3
15 x 10	2
20 x 10	1,5
25 x 12,5	0,9
30 x 15	0,6

Impiegato come adesivo:

In funzione del metodo di incollaggio utilizzato (a cordolo o per punti).

Pulizia

Mapeflex MS 45 può essere rimosso da superfici, attrezzi, indumenti, ecc., con toluolo o alcool prima che sia avvenuta la reazione di indurimento; dopo l'indurimento può essere rimosso solo meccanicamente o con Pulicol 2000.

CONFEZIONI

Cartucce da 300 ml (scatole da 12 pezzi) e salsicce da 600 ml (scatola da 20 pezzi).

COLORI

Mapeflex MS 45 è disponibile di colore bianco, grigio 113, marrone, nero.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapeflex MS 45, conservato in luogo fresco ed asciutto, ha un tempo di conservazione

di 15 mesi (cartuccia 300 ml) e 12 mesi (salsiccia 600 ml).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapeflex MS 45 non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.



Questo simbolo identifica i prodotti MAPEI a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI