

FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO

Codice scheda SET461384T
Revisione N.03 del 16.07.2020 – Pag. 1 di 4

RIVESTIMENTI ACRILICI

**RIVESTIMENTO ACRILICO AD ASPETTO
RASATO RUSTICO MEDIO. SPECIALE
PROTEZIONE ANTIALGA
E ANTIMUFFA.**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE	Rivestimento acrilico ad aspetto graffiato da 2,0 mm
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rivestimento continuo a base di legante acrilico, ossidi coloranti, farine e graniglie di marmo selezionate. ▪ Il prodotto presenta un'elevata aderenza al supporto, un'ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. ▪ Contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva alla formazione di alghe e funghi.
DESTINAZIONE	In Esterno Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate
COLORI	▪ Bianco e colori realizzabili con il sistema tintometrico
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pitture per pareti esterne di supporto minerale. ▪ Valore limite UE di COV per FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO (cat. A/c): 40 g/L (2010). FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO contiene al massimo 40 g/L di COV.
CONFEZIONAMENTO	▪ FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO è disponibile nel formato da 25, e 2,5 kg

DATI TECNICI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Consumo teorico per mano	Circa 3,0 kg/m ²	ISO 7254
Permeabilità al vapore	V2	ISO 7783-2
Assorbimento d'acqua	W3	UNI EN 1062-3

FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO

Codice scheda SET461384T
Revisione N.03 del 16.07.2020 – Pag. 2 di 4

RIVESTIMENTI ACRILICI

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	<p>Il prodotto è generalmente pronto all'uso. Mescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.</p>
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none"> • SUPERFICI MURALI NUOVE, STAGIONATE, OMOGENEE, FINITE A CIVILE • Ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo all'acqua (tipo IMPRIMEL AC o FONDFIX PLUS) ed attendere 24 ore. • SUPERFICI MURALI CEMENTIZIE, DI MALTA BASTARDA, GIÀ RIVESTITE O PARZIALMENTE DEGRADATE • Vecchie pitture: asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze. • Vecchi rivestimenti: sverniciare con sverniciatore e lavare la superficie con idropulitrice. In presenza di muffe, effettuare un trattamento specifico con soluzione antimuffa (tipo SOLUZIONE RISANANTE) Eseguire eventuali stuccature fino a 5 mm con rasante (tipo BONDING 05), previo consolidamento della parte con fissativo a solvente (tipo ISOLFLESS MV) e lasciare stagionare per almeno 7-10 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare. • Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare tutta la superficie con una mano di fissativo a solvente (tipo ISOLFLESS MV). Se necessario, rasare l'intera superficie con rasante (tipo BONDING 05), finirlo a civile e lasciare stagionare. • SUPERFICI MURALI CON SISTEMA D'ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO • Dopo l'avvenuta stagionatura dello strato di rasatura armata, procedere con l'applicazione di una mano di fissativo acrisilossanico (tipo ANCORALL PRIMER) o di fondo pigmentato (tipo FONDFIX PLUS).
SISTEMA DI APPLICAZIONE	<p>Stendere FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO in una sola mano con frattazzo di acciaio inox. Rifinire con frattazzo di plastica. Secco in profondità: 24 h Sovraverniciabilità: dopo 24 h</p>
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%. • Applicare su fondi omogenei e planari, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto; in caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o dei giunti tecnici se presenti. • Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore. • Non applicare su supporti con umidità di risalita. • Gli intonaci nuovi saranno lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane, fino al termine del processo di carbonatazione, lo stesso avverrà per eventuali rappezzi realizzati.

FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO

Codice scheda SET461384T
Revisione N.03 del 16.07.2020 – Pag. 3 di 4

RIVESTIMENTI ACRILICI

- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
- Applicare sulla stessa facciata un unico lotto o richiedere la continuazione di partita.

CONSIGLI PRATICI

RESISTENZA ALL'ACQUA PIOVANA

- Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8÷10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5÷35°C; U.R. max 75%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.
- Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e/o da fonti di calore diretto.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE

Nessuna

CLASSIFICAZIONE (UNI EN 15824)

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici. Sistema di attestazione di conformità 4. Sistema 3 per la reazione al fuoco.

CLASSIFICAZIONE (UNI EN 1062-1)

E5 S4 V2 W3 A0 C0

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Massa volumica	UNI 8910	1,82÷1,90 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	12.000÷17.000 cps
Diffusione al vapore d'acqua WDD	ISO 7783-2	210 g/m ² in 24h
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	ISO 7783-2	V2
Permeabilità all'acqua liquida	UNI EN 1062-3	W3
Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO

Codice scheda SET461384T
Revisione N.03 del 16.07.2020 – Pag. 4 di 4

RIVESTIMENTI ACRILICI

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento acrilico ad aspetto graffiato medio, FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO da 2,0 mm, del colore prescelto dalla D.L., composto da ossidi coloranti, farine e graniglie di marmo selezionate.

Il prodotto presenta un'elevata aderenza al supporto, un'ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.

È adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente.

FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO contiene speciali preservanti del film, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L'applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con fissativo a solvente ISOLFLESS MV e/o con fondo all'acqua colorabile FONDFIX PLUS.

FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO si applica tal quale con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica per fornire alla superficie il classico aspetto graffiato.

Il consumo indicativo di FLESSCOAT GRAFFIATO S MEDIO è pari a circa 3 Kg/m² a seconda della regolarità del supporto.

Prezzo in opera di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia SpA
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30